

### 5. 主要粘度規格一覧表

粘度表示 (40°C) mm <sup>2</sup> /s		潤滑油通称名	AGMA No. [工業用ギヤ油 の粘度分類]	SAE No.	
ISO グレード	補助 グレード			ギヤ油	エンジン油
	4,600				
	3,800				
	3,200				
	2,600				
	2,200				
	1,800				
1,500	1,200				
1,000	830	加熱シリンダー	8Acomp		
680	560	120シリンダー	8EP. 8comp		
460	380	90シリンダー	7EP. 7comp		
320	260		6. 6EP		
220	180	50モーター	5. 5EP		
150	120	40モーター	4. 4EP		
100	83	30モーター	3. 3EP		
68	56	200タービン	2. 2EP		
46	38	180タービン			
32	26	160タービン			
22	18	140タービン			
15	12	120マシン	1		
10	8	90タービン			
7	6	90マシン			
5	4	150スピン			
3	2H	90スピン			
2	2L	60スピン			

●但しギヤ油、エンジン油は、VI=100とした場合

### 6. グリースちょう度分類

[JIS K 2220-1993]

ちょう度番号	混和ちょう度範囲	ちょう度番号	混和ちょう度範囲
000号	445~475	3号	220~250
00号	400~430	4号	175~205
0号	355~385	5号	130~160
1号	310~340	6号	85~115
2号	265~295		

